

Method for producing liquid particles of a dispersed solution

Patent Number: DE3327137
Publication date: 1984-02-09
Inventor(s): AKIYAMA MASAMI (JP); HADA GENTARO (JP); NISHIMURA YOKO (JP)
Applicant(s): KONISHIROKU PHOTO IND (JP)
Requested Patent: ☐ DE3327137
Application Number: DE19833327137 19830727
Priority Number(s): JP19820135665 19820805
IPC Classification: B01F3/08; B01F5/06
EC Classification: B01F7/00G5, G03C1/95, G03F7/115, G03G9/10
Equivalents: ☐ JP59026129

Abstract

The invention relates to a device for the production of liquid particles of a dispersed solution, in which an internal cylinder (5) and an external cylinder (4) rotate relative to one another. This produces either gradual or stepwise changes of a shear load or shear stress to which a mixture of a dispersant and a dispersed

solution is subjected which flows through a gap between the internal and external cylinder (5, 4).

①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 33 27 137 A 1

⑤ Int. Cl. 3:
B 01 F 3/08
B 01 F 5/08

⑲ Aktenzeichen: P 33 27 137.2
⑳ Anmeldetag: 27. 7. 83
㉑ Offenlegungstag: 9. 2. 84

DE 33 27 137 A 1

③0 Unionspriorität: ③2 ③3 ③1
05.08.82 JP P135665-82

⑦1 Anmelder:
Konishiroku Photo Industry Co., Ltd., Tokyo, JP


⑦4 Vertreter:
Henkel, G., Dr.phil., 8000 München; Pfenning, J.,
Dipl.-Ing., 1000 Berlin; Feiler, L., Dr.rer.nat.; Hänzel,
W., Dipl.-Ing., 8000 München; Meinig, K.,
Dipl.-Phys.; Butenschön, A., Dipl.-Ing. Dr.-Ing.,
Pat.-Anw., 1000 Berlin

⑦2 Erfinder:
Nishimura, Yoko, Kunitachi, Tokyo, JP; Hada,
Gentaro, Hachioji, Tokyo, JP; Akiyama, Masami,
Hino, Tokyo, JP

⑤4 Verfahren zur Herstellung von flüssigen Teilchen einer dispergierten Lösung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung von flüssigen Teilchen einer dispergierten Lösung, wobei sich ein Innenzylinder (5) und ein Außenzylinder (4) relativ zueinander drehen. Dabei ändert sich eine Scherbelastung bzw. -beanspruchung, die auf ein in einen Spalt zwischen Innen- und Außenzylinder (5, 4) durchströmendes Gemisch eines Dispersionsmittels mit einer dispergierten Lösung ausgeübt wird, allmählich fortlaufend oder stufenweise. (33 27 137)

FIG. 1



DE 33 27 137 A 1

27.07.83

3327137

1 Patentansprüche

- 5 1. Vorrichtung zur Herstellung von flüssigen Teilchen einer dispergierten Lösung, gekennzeichnet durch einen Innenzylinder (5) und einen Außenzylinder (4), die relativ zueinander drehbar sind und zwischen sich einen Spalt bzw. Zwischenraum festlegen, in welchem ein Ge-
10 misch aus einem Dispersionsmittel und einer (darin) dispergierten Lösung in einer Quetschströmung (plug-flow) führbar und dabei einer sich fortlaufend oder stufenweise allmählich ändernden Scherbelastung bzw. -beanspruchung unterwerfbar ist.
- 15 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Scherbelastung oder -beanspruchung zunimmt.
- 20 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Außenzylinder (4) vorrichtungsfest ist bzw. stillsteht.
- 25 4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Spaltweite zwischen Innen- und Außenzylinder (5, 4) im Bereich von 0,1 - 10 mm liegt.
5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Spaltweite zwischen Innen- und Außenzylinder (5, 4) im Bereich von 0,1 - 10 mm liegt.

30

35

- 1 Die Erfindung betrifft eine verbesserte Vorrichtung zur Herstellung von flüssigen Teilchen einer dispergierten Lösung in einem Dispersionsmittel.
- 5 Bei bisherigen Vorrichtungen dieser Art werden flüssige Teilchen einer dispergierten Lösung durch Zugabe eines Dispersionsmittels zu der zu dispergierenden Lösung in einem zweckmäßigen Verhältnis in einem Lösungsbe-
- 10 hälter vermischt und das Gemisch mittels einer Dispergiereinrichtung, etwa eines statischen Mischers, eines Homogenisierapparat oder einer Kolloidmühle, bewegt bzw. gerührt. Wenn bei solchen Vorrichtungen von Anfang an eine starke Dispergierwirkung in kurzer Zeit auf das Gemisch ausgeübt wird, so hat dies einen ungünstigen
- 15 (extreme) Einfluß auf die noch nicht vollständig zu Teilchen umgeformte dispergierte Lösung, so daß deren flüssige Teilchen eine weite Teilchengrößenverteilung mit zahlreichen sehr kleinen Teilchen erhalten. Aus diesem Grund erweist es sich als notwendig, die Kraft der Dispergierwirkung zunächst schwach zu wählen und
- 20 dann allmählich zu vergrößern, um (damit) die Entstehung sehr kleiner Teilchen zu verhindern und eine enge Teilchengrößenverteilung zu erreichen. Zur Gewährleistung dieser Ergebnisse muß der Dispergiervorgang
- 25 chargenweise durchgeführt werden; dabei ist es jedoch nötig, die Dispergierwirkung in den einzelnen Stufen fortzusetzen, bis der Dispersionszustand ausreichend gesättigt ist. Anderenfalls würden sich kleine Teilchen auf dieselbe Weise wie dann bilden, wenn eine
- 30 starke Dispergierwirkung von Anfang an ausgeübt wird, was zu einer weiteren Teilchengrößenverteilung führt. Die Erzielung einer gleichmäßigen Dispersion und einer engen Teilchengrößenverteilung nimmt also viel Zeit in Anspruch; außerdem ergibt sich dabei das Problem,
- 35 daß die Gewinnung der erforderlichen Menge dieser

27.07.83

3327137

2-3-

1 flüssigen Teilchen in einem chargenweise arbeitenden System schwierig ist.

5 Aufgabe der Erfindung ist damit die Schaffung einer verbesserten Vorrichtung zur Herstellung von flüssigen Teilchen einer dispergierten Lösung unter Vermeidung der vorstehend geschilderten Probleme und unter Gewährleistung einer sehr engen Teilchengrößenverteilung.

10 Diese Aufgabe wird durch die in den beigefügten Patentansprüchen gekennzeichneten Merkmale gelöst.

15 Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, daß ein Innenzylinder und ein Außenzylinder vorgesehen sind, die mit unterschiedlichen Drehzahlen bzw. relativ zueinander drehbar sind, wobei eine auf ein Gemisch aus einem Dispersionsmittel und einer dispergierten Lösung, das unter Aufrechterhaltung einer Quetschströmung (plug-flow) durch einen Spalt zwischen
20 Innen- und Außenzylinder strömt, ausgeübte Scherbelastung oder -beanspruchung fortlaufend oder stufenweise allmählich variiert wird, so daß eine gleichmäßige Dispersion der flüssigen Teilchen mit engerer Teilchengrößenverteilung erzielt wird. Als Folge dieser
25 Eigenschaften können mit dieser Vorrichtung kontinuierlich flüssige Teilchen gleichmäßiger Teilchengröße aus der dispergierten Lösung gewonnen werden.

30 Im folgenden sind bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht einer Vorrichtung gemäß einer Ausführungsform der Erfindung,

35 Fig. 2 bis 5 Teilschnittansichten anderer Ausführungsformen von Innen- und Außenzylinder der Vorrichtung und

- 1 Fig. 6 eine graphische Darstellung der Beziehung
zwischen Gewicht und Teilchengröße.

5 Gemäß Fig. 1 werden ein Dispersionsmittel und eine zu disper-
gierende Lösung in zweckmäßigem Mischverhältnis
in einem Mischbehälter 1 gemischt. Die so gemischte
Lösung wird mittels einer Dispergiereinrichtung 2 so
dispergiert, daß sich Teilchen einer zweckmäßigen Größe
10 bilden. Bevorzugt besitzt das auf diese Weise herge-
stellte Dispersionsgemisch einen homogen gemischten
Zustand. Das Gemisch wird sodann mittels einer Pumpe 3
in den Spalt zwischen einem Außenzylinder 4 und einem
Innenzylinder 5 über einen Einlaß 4a in einem unteren
Abschnitt kleinen Durchmessers der Vorrichtung einge-
15 führt. Im Außenzylinder 4 wird der trommelförmige Innen-
zylinder 5 mittels einer Welle 5a in Drehung gesetzt.
Die Mischlösung tritt in einen Spalt an der Mantel-
fläche des Innenzylinders 5 über einen Spalt zwischen
seiner Unterseite und dem Außenzylinder 4 ein, um
20 dann in einen Spalt (Zwischenraum) an der Oberseite
des Innenzylinders 5 einzutreten und über einen Auslaß
4b in einem oberen Abschnitt kleinen Durchmessers der
Vorrichtung aus dieser auszutreten, worauf das Gemisch
über ein Ventil 6 zu einem nicht dargestellten Sammel-
25 behälter überführt wird. Während dieses Vorgangs wirkt
auf die Mischlösung, die den Spalt unter der Unter-
seite des Innenzylinders 5 passiert, eine sich allmäh-
lich vergrößernde Scherbelastung bzw. -beanspruchung
aufgrund der Umfangsgeschwindigkeit des Innenzylinders
30 5 ein. Infolgedessen wird das Gemisch anfänglich keiner
übermäßigen Scherbeanspruchung unterworfen, so daß
aus der dispergierten Lösung unter Vermeidung der
Entstehung sehr kleiner Teilchen allmählich Teilchen
gebildet werden. Wenn die Lösung den Spalt an der
35 Mantelfläche des Innenzylinders 5 erreicht, wird sie

27.07.83

3327137

4 - 5 -

1 einer stabilen bzw. gleichbleibenden Scherbeanspruchung
unterworfen, weil die Umfangsgeschwindigkeit des Innen-
zylinders 5 in diesem Bereich konstant ist. Die Lösung
wird dabei gleichmäßig, wobei die Teilchen be-
5 züglich ihrer Größe an die vorher gebildeten kleinen
Teilchen angepaßt werden. Das den Spalt an der Mantel-
fläche des Innenzylinders 5 passierende Gemisch wird
somit zu einer Flüssigkeit umgewandelt, die gleich-
mäßig große Teilchen der dispergierten Lösung enthält.
10 Der Dispersionszustand des Gemisches ändert sich nach
dem Durchgang durch den Spalt an der Mantelfläche des
Innenzylinders 5 nicht, weil anschließend die durch
die Drehung des Innenzylinders 5 ausgeübte Scherbe-
anspruchung abnimmt. Die flüssigen Teilchen der disper-
15 gierten Lösung in dem über das Ventil 6 ausgetragenen
Gemisch besitzen infolgedessen eine enge Teilchen-
größenverteilung. Außerdem kann mittels des Ventils 6
die Verweilzeit des Gemisches in der Vorrichtung
zwecks Einstellung der Teilchengrößenverteilung der
20 dispergierten flüssigen Teilchen gesteuert werden.

Bei der Ausführungsform gemäß Figur 2 ist der Innen-
zylinder 5 kreiselförmig ausgebildet, so daß im Spalt
zwischen seiner Kegelfläche und dem (konischen) Außen-
25 zylinder 4 eine sich allmählich erhöhende Scherbean-
spruchung auf das Gemisch ausgeübt wird. Mit dieser
Ausführungsform können ebenfalls dispergierte flüssige
Teilchen enger Teilchengrößenverteilung gewonnen werden.

30 Bei der Ausführungsform gemäß Figur 3 ist der Innen-
zylinder ähnlich einer abgestuften Riemenscheibe ausge-
bildet. Während die auf das Lösungsgemisch einwirkende
Scherbeanspruchung im Zwischenraum an der Mantelfläche
jeder Stufe konstant ist, wirkt in den radialen
35 Zwischenräumen (in Richtung auf den Außenumfang) jeder
Stufe eine allmählich ansteigende Scherbeanspruchung

1

5

20

30

35

27.07.63

3327137

8 - 7 -

- 1 Die erfindungsgemäße Vorrichtung eignet sich insbesondere für die Herstellung von Tonerteilchen für elektrophotographische Zwecke sowie Mattiermittelteilchen für photographische Filme und dergleichen. Ein aus gleichmäßig
5 großen Teilchen bestehender Toner bzw. ein Mattiermittel kann aus einer Lösung von Bestandteilen des Toners oder Mattiermittels, wie Kohlenstoff usw., und eines Polymerisation-Ansringmittels in einem monomeren Kunstharz sowie einem durch Eintragen eines Dispersionsstabilisators
10 in Wasser hergestellten Dispersionsmittels und durch Polymerisieren und Aushärten der flüssigen Teilchen der dispergierten Lösung durch Erwärmen eines Lösungsgemisches in einem Auffang- oder Sammelbehälter oder Erwärmen des durch das Ventil 6 strömenden Lösungsgemisches
15 gewonnen werden.

Im folgenden ist die Erfindung anhand eines Beispiels und eines Vergleichsbeispiels näher erläutert.

20 Beispiel

- Die Erzeugung dispergierter flüssiger Teilchen erfolgt mittels einer Lösung, die durch Zugabe einer zweckmäßigen Menge von Benzoylperoxid als Polymerisationskatalysator zu einem Styrolmonomeren zubereitet worden ist, und eines
25 Dispersionsmittels, das durch Zugabe einer zweckmäßigen Menge eines Polyvinylalkohols und/oder von Natriumdodecylbenzolsulfonat als Dispersionsstabilisator zu destilliertem Wasser zubereitet worden ist. Das Verhältnis von Lösung zu Dispersionsmittel beträgt 3:7.
30 Die Lösung wird im Mischbehälter der Vorrichtung gemäß Figur 1 in Form von Teilchen einer Größe von etwa 200 µm im Dispersionsmittel vordispergiert. Das vordispergierte Lösungsgemisch wird mit einer Strömungs- oder Durchsatzmenge von 1 l/min der Vorrichtung zugeführt, deren Innenzylinder mit 2500/min umläuft. Die über das Ventil (6)
35 austretenden dispergierten flüssigen Teilchen besitzen eine sehr gleichmäßige Teilchengröße

- 1 von etwa 20 μm . Aus diesem Lösungsgemisch kann ein
Pulver einer sehr engen Teilchengrößenverteilung ge-
wonnen werden.

5 Vergleichsbeispiel

- Eine Lösung aus einer zweckmäßigen Menge Benzoylperoxid
als Polymerisationskatalysator in 300 ml Styrolmonomeres
und ein Dispersionsmittel aus einer zweckmäßigen Menge
Polyvinylalkohol und/oder Natriumdodecylbenzolsulfonat
10 als Dispersionsstabilisator in 700 ml destillierten
Wassers werden in einen Flüssigkeitsbehälter eingebracht
und mittels eines handelsüblichen Homogenisier-Strahlmisch-
apparats (HOMO-JETTER) miteinander vermischt, wobei die
Turbinendrehzahl des Mischapparats von anfänglich
15 1000/min in Schritten von 1000/min stufenweise bis zu
einer Enddrehzahl von 4000/min erhöht wird. Jede
Drehzahlstufe wird 20 Minuten lang eingehalten.

- Die auf diese Weise hergestellten dispergierten flüssigen
20 Teilchen besitzen eine mittlere Teilchengröße von 20 μm .

- Die Teilchengrößenverteilungen der nach dem erfindungs-
gemäßen Beispiel und dem Vergleichsbeispiel erhaltenen
Teilchen sind in Figur 6 dargestellt. Wie aus Figur 6
25 hervorgeht, besitzen die mittels der erfindungsgemäßen
Vorrichtung hergestellten dispergierten flüssigen Teilchen
eine engere Teilchengrößenverteilung als beim Vergleichs-
beispiel, bei dem die Scherbelastung bzw. -beanspruchung
stufenweise geändert wurde.

30

35

-9-
Leerseite


THIS PAGE BLANK (USPTO)

40783

- 10 -

3327137

FIG. 6



27078

-11-

Nummer:
Int. Cl. 3:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

33 27 137
B 01 F 3/08
27. Juli 1983
9. Februar 1984

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

